



Handelsges.m.b.H.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

MF Kraft paper  
Ref.: 928 - KMK  
Origin: Russia

For food and non-food products with moisture content not more than 15%, for parcel and sack producing.

№	Наименование показателей Property		Норма для марки А Norm									
			35	40-45	50	60-65	70	75	78-80	90-105	110	120-125
1	Basis weight, g/m <sup>2</sup> Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г, не менее		±2	±2	±2	±3	±3	±4	±4	±4	±5	±6
2	Tensile strength, kN/m Прочность при растяжении, кН/м, не менее	МН (MD) ПН (CD)	2,4 1,4	2,6 1,6	3,5 1,8	4,2 2,2	5,0 2,5	5,5 2,8	6,0 3,0	6,5 3,5	6,5 3,5	7,0 3,7
3	Tensile index, Nm/g Индекс прочности, Н×м/г, не менее	МН (MD) ПН (CD)	65 30	65 30	65 30	70 35	70 35	70 35	70 35	70 35	70 35	70 35
4	Stretch, % Относительное удлинение, %, не менее	МН (MD) ПН (CD)	1,3 3,2	1,4 3,6	1,5 3,8	1,6 4,0	1,6 4,0	1,6 3,8	1,7 3,5	1,7 3,5	1,7 3,1	1,7 3,1
5	TEA, J/m <sup>2</sup> Энергия разрыва, Дж/м <sup>2</sup> , не менее	МН (MD) ПН (CD)	22 40	25 45	30 50	40 70	55 80	55 80	60 80	70 80	70 70	75 80
6	TEA Index, J/g Индекс энергии, Дж/г, не менее	МН (MD) ПН (CD)	0,6 0,8	0,6 1,1	0,7 1,1	0,8 1,1	0,8 1,1	0,75 1,1	0,75 1,0	0,65 0,85	0,63 0,60	0,6 0,7
7	Porosity, sec Пористость (Гурлей), с, не более		-	-	-	40	40	40	40	40	-	-
8	Сobb60, g/m <sup>2</sup> Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кobb <sub>60</sub> ), г/м <sup>2</sup> , не более		40			35						
9	Moisture, % Влажность, %		6,0-9,5									

МН (MD) – машинное направление  
ПН (CD) – поперечное направление

При выпуске каландрированной Крафт-бумаги марки А норма показателя «гладкость по верхней стороне», не менее 70 секунд.  
Крафт-бумага площадью 1 м<sup>2</sup> 35г марки А выпускается клееная и не клееная.